

	100% Algodón	100% Poliéster	Poli/algodón mezclsa	Nylon	Lycra®/spandex	Piel	Poliéster sublimado	compatible con Plancha	Certificado CPSIA	Temperatura	Presión	Tiempo (segundos)	Depilado
<b>SISER® REFERENCIA HTV</b>													
EasyWeed®	○	○	○			○		○	○	305° F /150° C	Media	10-15	Caliente o Frío
EasyWeed® Extra		○	○	○		○		○	○	305° F /150° C	Media	10-15	Caliente o Frío
EasyWeed® Electric	○	○	○			○		○	○	305° F /150° C	Media	15	Caliente o Frío
EasyWeed® Stretch	○	○	○		○	○		○	○	305° F /150° C	Firme	15	Caliente o Frío
EasyWeed® Foil	○	○	○					○	○	305° F /150° C	Media	15	Tibio
EasyWeed® Sub Block		○					○		○	305° F /150° C	Media-Firme	15	Tibio
Brick™ 600	○	○	○						○	311° F /155° C	Media-Firme	10-15	Frío
CADflex™	○	○	○			○				305° F /150° C	Media-Firme	15	Frío
Metálico	○	○	○			○		○	○	305° F /150° C	Media	10-15	Frío
VideoFlex® Glitter	○	○	○			○		○	○	305° F /150° C	Media	10-15	Frío
StripFlock®	○	○	○			○	○	○	○	320° F /160° C	Media	15-20	Frío
Glitter	○	○	○			○		○	○	320° F /160° C	Firme	15-20	Tibio
Holográfico	○	○	○			○		○	○	320° F /160° C	Media	10-15	Frío
ExtraReflex™	○	○	○	○		○		○	○	320° F /160° C	Media	2 luego 10	Frío
ExtraAll™	○	○	○	○		○			○	305° F /150° C	Media	5 luego 10	Caliente
EasyRefletive™	○	○	○	○	○			○	○	305° F /160° C	Media	15	Tibio
EasyPatterns™	○	○	○		○	○		○	○	305° F /150° C	Media	10-15	Caliente o Frío
<b>SISER® IMPRIMIR Y CORTE REFERENCIA</b>													
ColorPrint™ PU	○	○	○		○	○			○	295° F /146° C	Media	10-15	Caliente
ColorPrint™ Soft 2.0	○	○	○		○				○	311° F /155° C	Media	10-15	Tibio
ColorPrint™ Soft Opaque	○	○	○		○	○			○	311° F /155° C	Media	10-15	Caliente
ColorPrint™ Sublithin	○	○	○			○	○		○	265° F /130° C	Medium	10-15	Tibio
ColorPrint™ Extra	○	○	○	○		○				320° F /160° C	Ligera	10-15	Caliente
ColorPrint™ Easy	○	○	○						○	300° F /149° C	Media	10-15	Warm

CPSIA significa: Este producto se ha probado de forma independiente en el laboratorio, no contiene ftalatos ni plomo y es seguro para su aplicación en productos infantiles.  
Por favor, pruebe la compatibilidad de su prenda antes de comprometerse con la producción.